

Conoce nuestro RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS



**Recubrimiento Impermeabilizante en base acuosa
constituido por mentos, cargas y aditivos que le hacen
ser un excelente protector hongos, suciedad, etc.**

Presentaciones:

Tineta 25 Kilos (Unidad)

Galón 5 Kilos (Pack 4 galones)

Colores Blanco ☐ Beig ☐

APLICACIONES

Protección y decoración de todo tipo de fachadas y muros, a los que proporciona:

- Impermeabilidad total.
- Resistencia a los ciclos frío-calor.
- Inalterabilidad a los rayos U.V., agentes atmosféricos, etc.

PROPIEDADES

- Excelente resistencia al agua con mínima absorción de la misma, lo que le hace ser un perfecto impermeabilizante.
- Posee muy buena resistencia a los rayos ultravioleta proporcionando recubrimientos de alta durabilidad.
- Muy buena resistencia a la saponificación siendo de este modo compatible con el cemento, fibrocemento, hormigón, etc.
- Permeable al vapor de agua. Facilita la transpiración de las superficies tratadas desde dentro a fuera: Evita ampollamientos.
- Impermeable al agua de lluvia, agentes climáticos y envejecimiento.
- Posee una elevada elasticidad lo que le permite soportar dilataciones y contracciones.
- Es de muy fácil aplicación. No produce mal olor.
- Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Categoría A. Subcat. C: Productos para paredes exteriores de sustrato mineral. Tipo BA. VOCmax2007: 75g/l. VOCmax2010: 30 g/l. VOCmax. Producto: 0,98 g/l).



+56 9 2063 5544



info@sumax.cl



@sumax.cl



@sumax.spa

www.sumax.cl

Conoce nuestro RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS



MODO DE EMPLEO

“REMOVER ANTES DE USAR”

Para conseguir uno resultado optimo, siga las siguientes instrucciones.

1. Preparación de la superficie:

- Rascado de la superficie para eliminar restos de pintura, grasa, etc.
- Enfoscado de grietas, desconchones y otras imperfecciones.

2. Aplicación de la capa de imprimación: Aplicar una capa de producto diluido (2 partes de producto por una de agua). Procurar que esta imprimación penetre en todos los huecos y fisuras que existan en la superficie. La aplicación se realizará a brocha o rodillo.

3. Aplicación velo de fibra de vidrio: Una vez seca al tacto la capa de imprimación se procede a la colocación del velo de fibra de vidrio sobre g-grietas y desconchones. Esta fibra de vidrio se adhiere a la imprimación anterior aplicándole encima una capa de caucho puro en el momento de su instalación.

4. Acabado: Aplicar una segunda mano sobre toda la superficie con producto puro. Una vez seca la segunda mano se procederá a aplicar tantas capas como sea necesario para completar un consumo de 1 Kg por m² para conseguir resultados óptimos (aprox. 2 capas).

CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS	
Aspecto*:	Pasta
Densidad a 20 °C:	1.45 ± 0.05 Kg/l
pH :	8.5 ± 0.5
Viscosidad Brookfield (R5, 12rpm)*:	20000 ± 5000 mPa.s
Contenido en sólidos:	61.2%
Relación P/R:	2.3/1
T.M.F.:	5°C.
Flexibilidad	Elevada
Permeabilidad CO2 (UNE-EN-ISO 1062-6:2003)	Satisfactorio > 1000
Transmisión agua (UNE-EN 1062-3:1999)	0.01 Kg/m ² h0.5 Clase III (Baja)
Transmisión agua-vapor (UNE-EN-ISO: 7783-2:1999)	70.79 g/m ² .d Clase II (Media)
Solubilidad:	Total en agua.

* Especificaciones de calidad



+56 9 2063 5544



info@sumax.cl



@sumax.cl



@sumax.spa

www.sumax.cl